Repintado Automotriz DuPont

Promotor de Adherencia entre Capas DuPont 222S™

Descripción

DuPont 222S™ es un acelerador de adherencia listo para aplicar sobre transparentes de acabados originales.v

Información general

Componentes
Promotor de Adherencia entre Capas DuPont 222S™.



Relación de mezcla
Listo para aplicar.



Tiempo de vida útil
Indefinido.



Aditivos

Acelerador:	No se recomienda
Eliminador de ojo de pescado:	No se recomienda
Aditivo flexibilizante:	No se recomienda
Diluyente:	No se requiere
Retardador:	No se requiere

Entintado
No recomendado



Acabados
Base color ChromaPremier®
Monocapa ChromaPremier® (opcional)
ChromaBase®
ChromaOne® (opcional)

Aplicación



Sustratos
Acabados originales.

® son marcas registradas y ™ son marcas de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Derechos Reservados © 2001-2003. E. I. du Pont de Nemours and Company. Todos los derechos reservados.

Promotor de Adherencia entre Capas DuPont 222S™

Preparación de la superficie

- Lije con grano 1200 ó más fino.
- Quite los residuos de la lija con DuPont Final Klean 3901S™, Limpiador Acrílico DuPont 3939S™ o DuPont Low VOC Final Klean 3909S™.
- Libere el área de polvo o partículas de suciedad.

Configuración de la pistola*

Convencional

Alimentación por sifón: 1.5 mm - 1.7 mm (.059" - .067")
Alimentación por gravedad: 1.4 mm - 1.6 mm (.055" - .063")

HVLP

Alimentación por sifón: 1.5 mm - 1.7 mm (.059" - .067")
Alimentación por gravedad: 1.3 mm - 1.5 mm (.051" - .059")



Presión de aire*

Convencional

Alimentación por sifón: 30 - 35 psi en la pistola
Alimentación por gravedad: 25 - 30 psi en la pistola

HVLP 6 - 8 psi en la boquilla de la pistola

* Los ajustes listados cubren el rango usual para varios equipos de aplicación. Para información sobre equipos de fabricantes específicos, vea en el Apéndice la sección titulada "Información sobre el equipo".

Aplicación

Aplique una mano mediana más allá del área completa de reparación. (Vea el procedimiento de esfumado en la sección Sistemas y Procedimientos).

Tiempo de secado y oreo

Secado al aire
Tiempo para el acabado: 5 - 10 minutos a 21°C.



Reparaciones

DuPont 222S™ se puede repintar en cualquier etapa.

Recomendaciones para asegurar el éxito

Si DuPont 222S™ se seca en más de 2 horas, limpie y reaplique 1 mano de DuPont 222S™.

Limpieza

Lave el equipo de aplicación tan pronto como sea posible con Thinner Acrílico DuPont.

® son marcas registradas y ™ son marcas de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Derechos Reservados © 2001-2003. E. I. du Pont de Nemours and Company. Todos los derechos reservados.

Promotor de Adherencia entre Capas DuPont 222S™

Propiedades físicas

VOC: 0.72 kg/litro listo para aplicar.
Punto de flash: ver MSDS.

Áreas con VOC regulados

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas con VOC regulados. Siga las recomendaciones de preparación y manejo indicadas en la carta para productos que cumplen con los VOC en su área.

Seguridad y manejo

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO DE REPINTADO DUPONT, ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. USE UN RESPIRADOR CON FILTRO DE AIRE, AJUSTADO APROPIADAMENTE CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS (TC-23C APROBADO NIOSH) Y FILTRO DE PARTÍCULAS (NIOSH TC-84A), PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, GUANTES Y ROPA PROTECTORA MIENTRAS MEZCLA EL CATALIZADOR CON LA PINTURA, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE TODOS LOS VAPORES Y BRISAS SE HAYAN EXTRAÍDO. EN ESPACIOS CONFINADOS, O EN SITUACIONES DONDE SON TÍPICAS LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN CONTINUA O SI NO ES POSIBLE UN RESPIRADOR DE FILTRO DE AIRE, USE UN RESPIRADOR DE PRESIÓN POSITIVA (NIOSH TC - 19C), EN TODOS LOS CASOS, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE DEL RESPIRADOR. NO PERMITA EL PASO A NADIE SIN LA PROTECCIÓN ADECUADA EN EL ÁREA DE PINTADO. ESTE PRODUCTO ESTÁ HECHO PARA USO INDUSTRIAL Y PARA SER APLICADO SÓLO POR PINTORES PROFESIONALES CAPACITADOS.

® son marcas registradas y ™ son marcas de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Derechos Reservados © 2001-2003. E. I. du Pont de Nemours and Company. Todos los derechos reservados.